FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT

Anti-gravillons HS

Protection anti-gravillonnage carrosserie

Description du produit:

L'anti-gravillon HS est un anti-gravillon repeinturable avec des caractéristiques insonorisantes et anti corrosives à base de résines et caoutchouc. Après durcissement complète l'anti-gravillon HS peut être repeint avec tous les systèmes de vernis courants. Ce produit durci offre une couche durable élastique avec une bonne protection contre des influences climatiques et gravillon.

Application:

L'anti-gravillon HS est applicable comme antigravillon et produit anticorrosive sur pare-chocs, marchepieds et dessous de carrosserie de voitures, camions et autobus. L'anti-gravillon HS peut également être applique universellement comme produit insonorisant en passages de roues et dessous de carrosserie en:

- Industrie automobile
- Carrosserie
- Garages, ateliers
- Industrie autobus

Caractérisation chimique:

Solvants, résines, caoutchouc et fillers.

Spécification:

Etat physique		:	Liquide			
Couleur	Visuel	:	Noir			
Viscosité (20°C)	Brookfield	:	32	-	64	Pas (Spindle 5 / V½)
Densité (20°C)	DIN 51757	:	1,00	-	1,04	kg/ltr
Teneur en matières sèches	DIN 53216 (3 heures 120°C)	:	47,0	-	51,0	%

Propriétés physiques et chimiques:

Temps ouvert	à ± 20°C, 65% RV	:	30	-	60	Minute (± 700 mu)
Température de séchage	à ± 20°C, 65% RV	:	120	-	150	Minute (± 700 mu)
	à ± 60°C (four)	:	45	-	60	Minute (± 700 mu)
Peinturabilité (±20°C, 65% RV)	2K-acryl système	:	Possible après séchage complet, primer recommandable			
	Basecoat système	:	Possible après séchage complet			
	Système à base d'eau	:	Possible après séchage complet			
Résistance chimique	Durci résistant à	:	Eau, sel de salage, huile, acides légers et bases			
Résistance température	Durci résistant à	:	-25 °C	-	+80 °C	
Consommation	Epaisseur de couche ± 700 mu mouillé	:	± 0,7 kg/m^2			± 0,7 ltr/m^2
Nettoyer	Matériel frais	:	Solvant			
	Matériel durci		Mécaniquement			
Brouillard salin	DIN 50021	:	Jusqu'à 480		Heure	Ri 0 à 350 mu couche sèche
	DIN 50021	:	Jusqu'à 720		Heure	Ri 0 à 350 mu couche sèche + laque
Résistance d'antigravillonage	SAE-J400 méthode	:	6A	-	6B	à 350 mu couche sèche
Flexibilité	DIN 53152 (+70°C)	:	Pas de formation de fissures, Pas de renoncement			

	DIN 53152 (-30°C)	:	Peu de formation de fissures, Pas de renoncement
Adhère sur		:	Gt 0 sur différents surfaces métaux
Adhésion	DIN 53151	:	Gt 0 au 2K-acryl système
	DIN 53151	:	Gt 0 au Basecoat système
	DIN 53151	:	Gt 0 au système à base d'eau

Mode d'emploi:

Agiter avant l'emploi. Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dépoussiéré, sans rouille et graisse. Evaporer le produit avec un pistolet classique sous une pression de 3 à 6 bars. Dépendant d'hauteur de couche l'anti-gravillon HS peut être repeint après 60-90 minutes avec tous les systèmes de vernis courants, aussi 2K et basecoat courants. En cas d'utilisation de laques à 2K, procéder d'abord à l'application d'une couche fine de primer, puis après le temps d'attente requis, appliquer la peinture. Distance de pulvériser sera environ 30 cm. Au cas que vous désireriez des couches plus épaisses, nous vous conseillons de laisser sécher le produit entre les différentes couches. Le produit peut être vaporisé sans vapeurs, ne file pas et ne coule pas. Des pollutions éventuelles, comme les appareils utilisés, peuvent être nettoyées facilement dans un état 'frais' avec un solvant.

Stockage:

Ne pas stocker le produit au-dessous de +10ºC et au-dessus de +30 ºC. Protéger l'emballage contre soleil direct et chaleur. Stocké frais et dans un endroit sec le produit peut être tenu au maximum 2 années.

Emballage:

Le produit est fabriqué sous marque privée et peut être livré en différents emballages, dépendant de votre débit annuel. En fonction de cette fabrication sous marque privée vous pouvez munir l'emballage choisi de votre propre marque.

En vente :

1 x	200 ltr fût
1 x	60 ltr fût
12 x	1 ltr boîte

En même temps il est possible de faire lithographier l'emballage choisi ou de le faire étiqueter avec votre propre étiquette. Pour des renseignements supplémentaires concernant les différentes possibilités d'emballage vous pouvez vous adresser à notre département de vente.

Remarque:

Tous les valeurs sont basées sur nos propres tests et observations et par conséquent ne peuvent pas servir de moyen à faire des revendications sous quelque forme que ce soit. Nous vous conseillons par conséquent de tester l'adaptation du produit avant utilisation. Nous sommes à votre disposition de tout conseil.

ZI DE BRUMATH - 4, rue des Frères Lumière - 67172 BRUMATH CEDEX
Tel *: +33 (0)3.88.69.40.39 -* Fax *: +33 (0)3.51.08.15.85*